



PROCERAM GmbH & Co. KG

Tiefenbroicher Weg 35

D-40472 Düsseldorf

EN 998-1:2010

CERABRAN® AMX
Normalputzmörtel für innen und Außen

Leistungserklärung (DOP) Nr.	PROC5-611
Brandverhalten	Klasse A2-s1-d0
Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ (N/mm²) bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry, mat} \leq 0,33$ W / (mK) für P = 50% $\lambda_{10,dry, mat} \leq 0,36$ W / (mK) für P = 90% (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	<small>www.cerabran.com</small> NPD